

Sơn gai

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Sơn Gai TOA WALLTEX là loại sơn tạo họa tiết trang trí để tạo ra các họa tiết khác nhau trên bề mặt nhằm tạo vẻ đẹp, sự hấp dẫn và độc đáo, dễ thi công. Với những tính năng: độ bám dính tốt, độ bền cao, chịu được thời tiết, giúp che phủ bề mặt không bằng phẳng, và tốt cho cả ngoại thất và nội thất.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Sơn Gai TOA WALLTEX thích hợp cho việc trang trí nội và ngoại thất trên các bề mặt mới và cũ như bê tông, tường xi măng, gạch ngói, tấm lợp và vách ngăn như tường xi măng, bê tông, thạch cao, gạch, ngói, tấm xi măng nhẹ, v.v...

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Thành phần cấu tạo: Nhựa Acrylic, hạt cát, đá ceramic, phụ gia, nước
- Màu sắc: Theo bảng màu
- Thể tích chất rắn: 65 ± 5 (%) theo thể tích
- Độ phủ lý thuyết: $2.5 - 3.5 \text{ kg/m}^2/2 \text{ lớp}$
Độ phủ thực tế sẽ phụ thuộc vào kiểu bề mặt mong muốn, cách phối trộn, phương pháp, điều kiện, kỹ thuật thi công và độ dày hoa văn; cũng như cấu trúc và kích thước của vật thể cần thi công.
- Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi (VOCs): $\leq 50 \text{ g/L}$
- Thời gian khô, độ ẩm tương đối (RH) 50%
 - Nhiệt độ bề mặt: $25^\circ\text{C} - 30^\circ\text{C}$
 - Khô bề mặt: 3 giờ - 4 giờ
 - Khô cứng: 7 ngày
 - Thời gian sơn lớp kế tiếp, tối thiểu: 6 giờ - 8 giờ
 - Thời gian thi công lớp sơn phủ: 24 giờ - 48 giờ*Thời gian khô và thời gian sơn lớp kế tiếp tại thời điểm thi công thực tế, có thể dài hơn hoặc ngắn hơn, phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường, chiều dày màng sơn, thông gió, độ ẩm không khí, số lớp sơn, v.v...*

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

HỆ THỐNG SƠN	SẢN PHẨM	MÔ TẢ SẢN PHẨM	SỐ LỚP
Sơn lót	Sơn lót TOA siêu cao cấp / cao cấp nội thất / ngoại thất	Sơn lót nội / ngoại thất siêu cao cấp / cao cấp	1
Sơn gai	SƠN GAI TOA WALLTEX	Sơn lót ngoại thất siêu cao cấp	1-2
Sơn phủ	Sơn phủ TOA siêu cao cấp / cao cấp nội thất / ngoại thất	Sơn nước nội / ngoại thất siêu cao cấp / cao cấp	2

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

▪ CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Bề mặt mới

Bê tông, vữa xây tô phải được khô cứng hoàn toàn sau 28 ngày trong điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình khoảng 25°C-30°C, độ ẩm tương đối <75%). Độ ẩm bề mặt phải <16% (kiểm tra bằng thiết bị chuyên dụng). Nồng độ pH bề mặt phải nằm trong khoảng 6-9.

Loại bỏ hết bụi bẩn, dầu mỡ, nhựa xi măng, bề mặt bị phản hóa và các tạp chất khác, bằng các thiết bị chuyên dụng như: máy mài, máy chà nhám, máy hút bụi, máy rửa nước sạch áp lực cao và được vệ sinh sạch sẽ.

Bề mặt cũ

Làm sạch bề mặt, loại bỏ bụi bẩn, rong rêu, nấm mốc, lớp sơn cũ bằng các thiết bị chuyên dụng như: máy mài, máy chà nhám, máy hút bụi, máy rửa nước sạch áp lực cao. Sau đó, xử lý lại các khu vực bị rong rêu, nấm mốc bằng hóa chất thích hợp.

Rửa sạch bề mặt bằng nước sạch và để khô ráo hoàn toàn. Độ ẩm bề mặt phải <16% (Kiểm tra bằng thiết bị chuyên dụng).

Sửa chữa lại những khu vực bị hư hỏng. Nếu có vết nứt, cần được sửa chữa lại và làm phẳng bằng hồ vữa

Sử dụng 1 lớp Sơn lót đa năng cao cấp - TOA HYDRO QUICK PRIMER đối với bề mặt có độ bám dính kém.

▪ THI CÔNG SƠN

Dụng cụ:

Súng phun chuyên dụng, con lăn chuyên dụng

Máy phun sơn áp lực:

- **Cỡ béc** : 4mm – 12mm
- **Góc phun** : 65 – 80°
- **Áp lực tại đầu súng phun:** 140 – 190 Kg/cm² (2.000-2.600 Psi)

Chiều dày màng sơn:

	Min	Tiêu chuẩn	Max
- Chiều dày màng sơn khô:	1000µm	1500 µm	2000µm
- Chiều dày màng sơn ướt:	1540µm	2310 µm	3080µm

Chiều dày màng sơn có thể thay đổi ở từng vị trí và được tính theo giá trị trung bình.

Tỷ lệ pha loãng:

Sơn sẵn sàng sử dụng sau khi được khuấy trộn đồng nhất.

Nếu có nhu cầu pha loãng, chỉ nên pha tối đa 5% với nước ngọt sạch.

CHỨNG NHẬN

Chứng nhận hợp qui: QCVN 16:2019/BXD - Phương thức 5/ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa và vật liệu xây dựng

BẢO QUẢN & SỬ DỤNG

Vận chuyển cẩn thận. Bảo quản sản phẩm nơi khô ráo, thoáng mát, có mái che, ở xa tầm tay của trẻ em. Nhiệt độ bảo quản từ 25°C đến 35°C.

Bảo đảm dùng đúng sơn lót như chỉ dẫn. Nên trét bột trét và để bột trét khô hoàn toàn trước khi sơn.

Bảng thông số kỹ thuật

Khuấy kỹ trước khi sử dụng, nên dùng hết sau khi mở nắp thùng.

Thi công trong khoảng nhiệt độ từ 10°C đến 35°C và độ ẩm tương đối <75%. Nhiệt độ bề mặt phải cao hơn 3°C so với điểm sương của không khí.

THÔNG TIN AN TOÀN - SỨC KHỎE

Vui lòng đọc và hiểu rõ các biện pháp phòng ngừa trước khi sử dụng.

Tránh xa nguồn nhiệt, tia lửa điện, ngọn lửa trần, bề mặt nóng. Không hút thuốc khi sử dụng sơn.

Mang găng tay, khẩu trang, kính bảo hộ, đồ bảo hộ.

Tránh để sơn tiếp xúc với da, sơn văng vào mắt, nuốt phải sơn. Đến ngay trung tâm y tế gần nhất để được trợ giúp nếu nuốt phải sơn, sơn văng vào mắt, ...

Không xả thải ra môi trường. Xử lý sơn thải theo đúng quy định về luật môi trường.

Xem thêm hướng dẫn trong bảng Thông Tin An Toàn Sản Phẩm.

QUY CÁCH BAO BÌ

25 kg

GHI CHÚ

Những thông tin được đưa ra bên trên dựa trên những hiểu biết mới nhất của TOA tại phòng nghiên cứu phát triển, kiểm nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên trong thực tế, sản phẩm có thể được sử dụng trong những điều kiện ngoài tầm kiểm soát của TOA. Nên TOA chỉ có thể đảm bảo chất lượng vốn có của sản phẩm. TOA có quyền thay đổi những thông tin đưa ra trên đây mà không cần thông báo trước.

CÔNG TY TNHH SƠN TOA VIỆT NAM

Nhà máy: Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp A, Tp. Dĩ An,
Tỉnh Bình Dương

ĐT: 0274 3775678 – 3775004

Fax: 0274 3775005

Website : www.toagroup.com.vn

Văn Phòng Chính

Lầu 8, Phòng 8.5 Tòa nhà E-Town 3,
364 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, Tp. HCM

ĐT: 028 38131999

Fax: 028 38131113