

TOA SUPERTILE

Keo dán gạch MÔ TẢ

TOA Supertile là lớp vữa kết dính ốp lát dẻo, gốc xi măng, có độ bám dính cao hơn dòng keo thông thường, Thích hợp ốp lát gạch đá hút nước và ít hút nước. Sử dụng cho khu vực nội thất, ngoại thất và bể bơi.

ỨNG DỤNG

TOA Supertile được sử dụng thích hợp :

- Ốp lát các loại Gạch Ceramic, gạch Mosaic, Gạch Porcelain, Gạch/ Đá Granite, Đá Marble có kích thước lên đến 80x80 cm, (không giới hạn kích thước gạch/đá đối với lát sàn.)
- Khu vực Nội và ngoại thất, Bể bơi
- Các loại nền: Vữa, xi măng và bê tông, thạch cao

TÍNH NĂNG & LỢI ÍCH

TOA Supertile cung cấp các đặc tính có lợi sau:

- Trộn thành phẩm từ nhà máy, chất lượng đồng nhất.
- Bám dính tốt hơn so với loại thông thường
- Khả năng chống trượt tốt hơn với thành phần phụ gia đặc biệt
- Phù hợp cho cả tường vữa xi măng, bê tông, thạch cao
- Thích hợp cho sàn và tường, cả nội thất và ngoại thất, bể bơi

THÔNG TIN SẢN PHẨM

- **Màu sắc:** Bột màu xám
- **Tỷ trọng của bột:** 1.2
- **Thời gian để các thành phần hóa học phát huy hết tác dụng** 3-5 phút
- **Thời gian trộn và sử dụng :** 4 giờ
- **Thời gian mở:** 15 - 20 phút (tùy thuộc vào loại chất nền)
- **Độ dày khuyến nghị:** 3-10 mm.
- **Thời gian chờ trước khi chà ron:** 24 giờ
- **Độ bền kéo căng (EN 1348: 2007)**
 - **Điều kiện tiêu chuẩn:** 1.57 N / mm²
 - **Sau khi ngâm nước:** 1.2 N / mm²
 - **Nhiệt lão hóa 70 °C:** 1.1 N / mm²
- **Cường độ bám dính kéo trong thời gian mở:** 1.1 N / mm² (EN 1346)

Lưu ý: Kết quả trên mang tính thực nghiệm tại phòng Lab và có thể sai khác do điều kiện và cách thức thi công khác nhau tại công trường.

Bảng thông số kỹ thuật

HỆ THỐNG ỨNG DỤNG

- Chuẩn bị bề mặt**

- Bề mặt nền phải chắc, không lẫn các tạp chất và bụi bẩn. Phải loại bỏ hoàn toàn các lớp dầu, sáp trên bề mặt..
- Làm sạch bề mặt bằng nước trước khi sử dụng TOA Supertile.
- Trường hợp nền xốp, đảm bảo nền ướt và thấm nước trước khi lát gạch.
- Lớp vữa trát mới hoặc vữa tự san phẳng phải được bảo dưỡng ít nhất 7 ngày.

- Thi công**

Trộn 20 kg TOA Supertile với nước sạch 5,0 - 5,2 lít. Trộn đều bằng máy trộn tốc độ thấp cho đến khi hỗn hợp được trộn đều.

- Để hỗn hợp từ 3 - 5 phút cho hóa chất đóng rắn và khử bọt khí, sau đó trộn lại trước khi sử dụng.
- Dùng bay phẳng để làm phẳng TOA Supertile trên sàn hoặc tường.
- Dùng bay cạo hết rãnh. Chọn rãnh của lược bay phù hợp với độ dày của TOA Supertile và kích thước của gạch.
- Đặt gạch lên TOA Supertile và gõ gạch thật chặt vào keo dán gạch. Đảm bảo gạch được chạm hoàn toàn bằng keo dán gạch.
- Gạch có thể được điều chỉnh trong vòng 15 phút. Để khô 24 giờ trước khi chà ron.

KHUYẾN CÁO

- Bề mặt phải được làm ướt hoàn toàn trước khi thi công.
- Không sử dụng TOA Protile khi nắng gắt hoặc trên nền nóng sẽ làm thời gian mở cửa kém hơn bình thường
- Cho độ bám dính cao. Tất cả mặt sau của gạch phải được tiếp xúc với TOA Supertile.
- Rửa sạch tất cả các dụng cụ ngay sau khi sử dụng bằng nước.

TỶ LỆ SỬ DỤNG

Trung bình 20 kg/ 4 m²

XỬ LÝ VÀ BẢO QUẢN

- Bảo quản** Đảm bảo các bao được đóng kín.
Đề nơi khô ráo, thoáng mát.
Bảo quản nơi khô ráo.
- Hạn sử dụng** 1 năm

BAO BÌ

20 kg/ bao

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

Vui lòng đọc và hiểu các lưu ý trước khi sử dụng. Tránh xa nguồn nhiệt, tia lửa, ngọn lửa trần, bề mặt nóng. Không hút thuốc khi thi công.

Mang găng tay, khẩu trang, kính bảo hộ, đồ bảo hộ. Tránh để sản phẩm tiếp xúc với da, mắt, gây dị ứng. Đến ngay trung tâm y tế gần nhất để được giúp đỡ nếu bạn có các triệu

Bảng thông số kỹ thuật

chúng về da và đường hô hấp. Không nên thải ra môi trường. Vứt bỏ rác thải theo quy định của pháp luật về môi trường.

Xem thêm hướng dẫn trong Bảng dữ liệu an toàn

GHI CHÚ

Những thông tin được đưa ra bên trên dựa trên những hiểu biết mới nhất của TOA tại phòng nghiên cứu phát triển, kiểm nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên trong thực tế, sản phẩm có thể được sử dụng trong những điều kiện ngoài tầm kiểm soát của TOA. Nên TOA chỉ có thể đảm bảo chất lượng vốn có của sản phẩm. TOA có quyền thay đổi những thông tin đưa ra trên đây mà không cần thông báo trước.

Ngày ban hành: 20220718

CÔNG TY TNHH SƠN TOA VIỆT NAM

Nhà máy: Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp A, Tp. Dĩ An,
Tỉnh Bình Dương

ĐT: 0274 3775678 – 3775004 Fax: 0274 3775005

Website : www.toagroup.com.vn

Văn Phòng Chính

Lầu 8, Phòng 8.5 Tòa nhà E-Town 3,
364 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, Tp. HCM

ĐT: 028 38131999 Fax: 028 38131113