

Băng keo dính đa năng gốc butyl cao su hóa – phủ lớp màng aluminum

MÔ TẢ SẢN PHẨM

TOA SMART TAPESEAL là loại băng keo dính đa năng gốc butyl cao su hóa, được phủ bởi lớp màng aluminum trên bề mặt. TOA SMART TAPESEAL cung cấp khả năng chống tia cực tím và nhiệt tuyệt vời. Bám dính tốt trên mọi bề mặt như: kim loại, kính, bê tông, gạch men, gỗ, cũng như trên bề mặt đã sơn.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

TOA SMART TAPESEAL được sử dụng để ngăn ngừa và sửa chữa thấm nước trên các bề mặt như: mái nhà, các vết nứt tòa nhà, máng xối, ống nước PVC,...

TÍNH NĂNG VÀ LỢI ÍCH

Khả năng tự dính cao và dễ thi công
Khả năng ngăn ngừa và khắc phục sự cố rò rỉ
Khả năng bám dính tuyệt vời trên nhiều loại vật liệu và bề mặt đã sơn.
Độ bền cao, kháng tia cực tím, khả năng chịu được nhiệt độ nóng, lạnh cao
Không chứa bitum, không bị dịch chuyển theo thời gian,
Không bám bẩn và thân thiện với môi trường
Có thể thi công sơn phủ trên bề mặt lớp aluminum bằng loại sơn lót phù hợp.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất cơ lý (có lớp aluminum)	Phương pháp kiểm tra	Chỉ tiêu
Độ dày, mm	N/A	1.0
Cường độ kéo đứt, N/10 mm	ASTM D1000-10	50
Độ giãn dài, %	ASTM D1000-10	20
Cường độ bám dính, N/10 mm		
+ Kim loại	ASTM D3330-04 Method A	20
+ Sắt mạ kẽm	ASTM D3330-04 Method A	30
+ Tấm fiber xi măng	ASTM D3330-04 Method A	25

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

- Chuẩn bị bề mặt:** Bề mặt thi công phải khô ráo, sạch bụi bẩn, dầu, mỡ, loại bỏ các lớp hồ vữa có độ liên kết, bám dính kém và các tạp chất khác.
Đối với bề mặt kim loại, nhựa,... phải được vệ sinh sạch sẽ bằng dung môi.
- Phương pháp thi công:** Cắt băng keo theo độ dài cần thiết, bóc lớp màng bảo vệ ra và dán băng keo lên khu vực yêu cầu.
Sử dụng con lăn kim loại với lực phù hợp để làm băng keo dính đều vào vật liệu.
Tất cả các mối nối giữa các tấm băng keo phải được dán chồng mí lên nhau ít nhất là 50mm, và phải được gia nhiệt khu vực mối nối, để tăng độ bám dính.

Bảng thông số kỹ thuật

BẢO QUẢN & LƯU KHO

- **Điều kiện lưu kho:** Sản phẩm phải được bảo quản theo luật quốc gia về an toàn hóa chất. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, thông gió tốt, Bảo quản trong nhiệt độ từ 10 – 30 °C. Tránh ánh sáng trực tiếp chiếu vào.
- **Hạn sử dụng:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
- **Đóng gói:**

Chiều rộng	Chiều dài	Đơn vị	Đóng gói
100 mm	3m	Cuộn	12 cuộn/thùng
200 mm	3m	Cuộn	8 cuộn/thùng
300 mm	3m	Cuộn	4 cuộn/thùng

Bảo quản kỹ ở điều kiện chuẩn lưu kho sau khi sử dụng.

Thi công trong khoảng nhiệt độ từ 5°C đến 35°C và độ ẩm tương đối dưới 75%. Nhiệt độ bề mặt phải cao hơn 3°C so với điểm sương của không khí.

THÔNG TIN AN TOÀN - SỨC KHỎE

Vui lòng đọc và hiểu rõ các biện pháp phòng ngừa trước khi sử dụng.

Tránh xa nguồn nhiệt, tia lửa điện, ngọn lửa trần, bề mặt nóng. Không hút thuốc khi thi công.

Không xả thải ra môi trường. Xử lý rác thải theo đúng quy định về luật môi trường.

Xem thêm hướng dẫn trong bảng Thông Tin An Toàn Sản Phẩm.

GHI CHÚ

Những thông tin được đưa ra bên trên dựa trên những hiểu biết mới nhất của TOA tại phòng nghiên cứu phát triển, kiểm nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên trong thực tế, sản phẩm có thể được sử dụng trong những điều kiện ngoài tầm kiểm soát của TOA. Nên TOA chỉ có thể đảm bảo chất lượng vốn có của sản phẩm. TOA có quyền thay đổi những thông tin đưa ra trên đây mà không cần thông báo trước.

CÔNG TY TNHH SƠN TOA VIỆT NAM

Nhà máy: Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp A, Tp. Dĩ An,

Tỉnh Bình Dương

ĐT: 0274 3775678 – 3775004

Fax: 0274 3775005

Website : www.toagroup.com.vn

Văn Phòng Chính

Lầu 8, Phòng 8.5 Tòa nhà E-Town 3,

364 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, Tp. HCM

ĐT: 028 38131999

Fax: 028 38131113