

TOA PROTILE

Keo dán gạch MÔ TẢ

TOA Protile là là lớp vữa kết dính ốp lát dẻo, gốc xi măng, lớp mỏng hiệu suất cao có chứa xi măng, cốt liệu hạt mịn chọn lọc và các chất phụ gia hóa học đặc biệt. Nó được cung cấp sẵn sàng để sử dụng với việc bổ sung nước tạo ra sự liên kết tốt cho việc lát gạch trên tường và sàn, nội thất và khu vực khô ráo

ỨNG DỤNG

TOA Protile được sử dụng cho các lĩnh vực sau:

- Ốp, lát gạch trên tường và sàn nội thất
- Gạch men có kích thước lên đến 60x60 cm, không giới hạn kích thước gạch đối với lát sàn.
- Gạch ceramic, gạch Granito, đá Marble
- Các loại nền: Vữa, xi măng và bê tông

TÍNH NĂNG & LỢI ÍCH

TOA Protile cung cấp các đặc tính có lợi sau:

- Trộn thành phẩm từ nhà máy, chất lượng đồng nhất.
- Sử dụng dễ dàng, chỉ cần pha với nước.
- Cường độ bám dính tuyệt vời lên bề mặt.
- Thích hợp cho sàn và tường, cả nội thất
- Gạch có thể được điều chỉnh trong vòng 20 phút.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

- **Màu sắc:** Bột màu xám
- **Tỷ trọng của bột:** 1.2
- **Thời gian để các thành phần hóa học phát huy hết tác dụng** 3-5 phút
- **Thời gian trộn và sử dụng:** 3 giờ
- **Thời gian mở:** 20 phút (tùy thuộc vào loại chất nền)
- **Độ dày khuyến nghị:** 3-10 mm.
- **Thời gian chờ trước khi chà ron:** 24 giờ
- **Độ bền kéo căng (EN 1348: 2007)**
 - **Điều kiện tiêu chuẩn:** 1.25 N / mm²
 - **Sau khi ngâm nước:** 0.9 N / mm²
 - **Nhiệt lão hóa 70 °C:** 0.8 N / mm²

Cường độ bám dính kéo trong thời gian mở: 0.9 N / mm² (EN 1346)

Lưu ý: Kết quả trên mang tính thực nghiệm tại phòng Lab và có thể sai khác do điều kiện và cách thức thi công khác nhau tại công trường.

Bảng thông số kỹ thuật

HỆ THỐNG ỨNG DỤNG

- Chuẩn bị bề mặt**

Bề mặt nền phải chắc, không lẫn các tạp chất và bụi bẩn. Phải loại bỏ hoàn toàn các lớp dầu, sáp trên bề mặt..

- Làm sạch bề mặt bằng nước trước khi sử dụng TOA Protile.
- Trường hợp nền xốp, đảm bảo nền ướt và thấm nước trước khi lát gạch.
- Lớp vữa trát mới hoặc vữa tự san phẳng phải được bảo dưỡng ít nhất 7 ngày.

- Thi công**

Trộn 20 kg TOA Protile với nước sạch 5,0 - 5,2 lít. Trộn đều bằng máy trộn tốc độ thấp cho đến khi hỗn hợp được trộn đều.

- Để hỗn hợp từ 3 - 5 phút cho hóa chất đóng rắn và khử bọt khí, sau đó trộn lại trước khi sử dụng.
- Dùng bay phẳng để làm phẳng TOA Protile trên sàn hoặc tường.
- Dùng bay cạo hết rãnh. Chọn rãnh của lược bay phù hợp với độ dày của TOA Protile và kích thước của gạch.
- Đặt gạch lên TOA Protile và gõ gạch thật chặt vào keo dán gạch. Đảm bảo gạch được chạm hoàn toàn bằng keo dán gạch.
- Mỗi ô có thể được điều chỉnh trong vòng 15 phút. Để khô 24 giờ trước khi chà ron.

KHUYẾN CÁO

- Bề mặt phải được làm ướt hoàn toàn trước khi thi công.
- Không sử dụng TOA Protile khi nắng gắt hoặc trên nền nóng sẽ làm thời gian mở cửa kém hơn bình thường
- Cho độ bám dính cao. Tất cả mặt sau của gạch phải được tiếp xúc với TOA Protile.
- Rửa sạch tất cả các dụng cụ ngay sau khi sử dụng bằng nước.

TỶ LỆ SỬ DỤNG

Trung bình 20 kg/ 4 m²

XỬ LÝ VÀ BẢO QUẢN

- Bảo quản**

Đảm bảo các bao được đóng kín.
Đề nơi khô ráo, thoáng mát.
Bảo quản nơi khô ráo.

- Hạn sử dụng**

1 năm

BAO BÌ

20 kg/ bao

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

Vui lòng đọc và hiểu các lưu ý trước khi sử dụng. Tránh xa nguồn nhiệt, tia lửa, ngọn lửa trần, bề mặt nóng. Không hút thuốc khi thi công.

Mang găng tay, khẩu trang, kính bảo hộ, đồ bảo hộ. Tránh để sản phẩm tiếp xúc với da, mắt, gây dị ứng. Đến ngay trung tâm y tế gần nhất để được giúp đỡ nếu bạn có các triệu chứng về da và đường hô hấp. Không nên thải ra môi trường. Vứt bỏ rác thải theo quy định của pháp luật về môi trường.

Xem thêm hướng dẫn trong Bảng dữ liệu an toàn

Bảng thông số kỹ thuật

GHI CHÚ

Những thông tin được đưa ra bên trên dựa trên những hiểu biết mới nhất của TOA tại phòng nghiên cứu phát triển, kiểm nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên trong thực tế, sản phẩm có thể được sử dụng trong những điều kiện ngoài tầm kiểm soát của TOA. Nên TOA chỉ có thể đảm bảo chất lượng vốn có của sản phẩm. TOA có quyền thay đổi những thông tin đưa ra trên đây mà không cần thông báo trước.

CÔNG TY TNHH SƠN TOA VIỆT NAM

Nhà máy: Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp A, Tp. Dĩ An,

Tỉnh Bình Dương

ĐT: 0274 3775678 – 3775004

Fax: 0274 3775005

Website : www.toagroup.com.vn

Văn Phòng Chính

Lầu 8, Phòng 8.5 Tòa nhà E-Town 3,

364 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, Tp. HCM

ĐT: 028 38131999

Fax: 028 38131113