

## SUPERTECH PRO NGOẠI THẤT



### MÔ TẢ SẢN PHẨM

**SUPERTECH PRO NGOẠI THẤT** - Sơn nước ngoại thất được sản xuất từ nhựa Acrylic, dùng để bảo vệ bề mặt tường ngoài trời. Bề mặt màng sơn mờ, láng mịn, có thể chịu đựng được thời tiết khắc nghiệt, chống phai màu, phấn hóa. Với ứng dụng kỹ thuật mới, sản phẩm có chất lượng tốt, độ che phủ cao, chống kiềm hóa, chống rong rêu, nấm mốc và chống tia UV. Sản phẩm không sử dụng chì, thủy ngân và phooc-môn.

### MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

**SUPERTECH PRO NGOẠI THẤT** - Sơn nước ngoại thất thích hợp cho việc trang trí ngoại thất trên các bề mặt mới và cũ như tường xi măng, bê tông, thạch cao, gạch, ngói, tấm xi măng nhẹ, v.v...

### ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

#### • Thành phần cấu tạo:

Chất tạo màng, bột khoáng, phụ gia & nước

#### • Màu sắc:

Theo bảng màu và quạt màu TCW

#### • Bề mặt hoàn thiện:

Mờ

#### • Thể tích chất rắn:

$39 \pm 2$  (% theo thể tích)

#### • Độ phủ lý thuyết:

9.8 – 13.0 m<sup>2</sup>/lít/lớp

*Độ phủ thực tế sẽ phụ thuộc vào khả năng dàn trải của màng sơn, độ dày màng sơn khô, bề mặt thi công, tay nghề thợ sơn và lượng sơn hao hụt thực tế khi thi công.*

#### • Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi (VOCs):

$\leq 50$  g/L

#### • Thời gian khô, độ ẩm tương đối (RH) 50%

○ Nhiệt độ bề mặt	20°C	30°C	35°C
○ Khô bề mặt	1h	0.5h	0.3h
○ Khô cứng	6h	4h	3h
○ Thời gian sơn lớp kế tiếp, tối thiểu	4h	2h	1.5h

*Thời gian khô và thời gian sơn lớp kế tiếp tại thời điểm thi công thực tế, có thể dài hơn hoặc ngắn hơn, phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường, chiều dày màng sơn, thông gió, độ ẩm không khí, số lớp sơn, v.v...*

### HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

HỆ THỐNG SƠN	SẢN PHẨM	MÔ TẢ SẢN PHẨM	SỐ LỚP
Bột trét	<b>TOA WALL MASTIC EXTERIOR</b>	Bột trét TOA cao cấp ngoại thất	2
Sơn lót	<b>SUPERTECH PRO SEALER</b>	Sơn lót chống kiềm ngoại thất	1
Sơn phủ	<b>SUPERTECH PRO NGOẠI THẤT</b>	Sơn nước ngoại thất	2

### HƯỚNG DẪN THI CÔNG

#### ▪ CHUẨN BỊ BỀ MẶT

##### *Bề mặt mới*

Bê tông, vữa xây tô phải được khô cứng hoàn toàn sau 28 ngày trong điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình khoảng 25°C-30°C, độ ẩm tương đối <75%). Độ

## Bảng thông số kỹ thuật

Ẩm bề mặt phải <16% (kiểm tra bằng thiết bị chuyên dụng). Nồng độ pH bề mặt phải nằm trong khoảng 6-9.

Loại bỏ hết bụi bẩn, dầu mỡ, nhựa xi măng, bề mặt bị phấn hóa và các tạp chất khác, bằng các thiết bị chuyên dụng như: máy mài, máy chà nhám, máy hút bụi, máy rửa nước sạch áp lực cao và được vệ sinh sạch sẽ.

Để có bề mặt nhẵn mịn, sử dụng 2 lớp bột trét TOA WALL MASTIC EXTERIOR - bột trét TOA cao cấp ngoại thất.

### Bề mặt cũ

Làm sạch bề mặt, loại bỏ bụi bẩn, rong rêu, nấm mốc, lớp sơn cũ bằng các thiết bị chuyên dụng như: máy mài, máy chà nhám, máy hút bụi, máy rửa nước sạch áp lực cao. Sau đó, xử lý lại các khu vực bị rong rêu, nấm mốc bằng hóa chất thích hợp.

Rửa sạch bề mặt bằng nước sạch và để khô ráo hoàn toàn. Độ ẩm bề mặt phải <16% (kiểm tra bằng thiết bị chuyên dụng).

Sửa chữa lại những khu vực bị hư hỏng. Nếu có vết nứt, cần được sửa chữa lại và làm phẳng bằng bột trét TOA WALL MASTIC EXTERIOR - bột trét TOA cao cấp ngoại thất.

Sử dụng 1 lớp sơn lót chống kiềm phù hợp để tăng độ bám dính của màng sơn.

### THI CÔNG SƠN

**Dụng cụ:** Cọ, ru-lô/con lăn, súng phun sơn thông thường

#### Máy phun sơn áp lực:

- **Cỡ béc** : 0.021 – 0.027"
- **Góc phun** : 65 – 80°
- **Áp lực tại đầu súng phun:** 140 – 190 Kg/cm<sup>2</sup> (2.000-2.600 Psi)

#### Chiều dày màng sơn:

	Min	Tiêu chuẩn	Max
- <b>Chiều dày màng sơn khô:</b>	30µm	35µm	40µm
- <b>Chiều dày màng sơn ướt:</b>	77µm	90µm	103µm

Chiều dày màng sơn có thể thay đổi ở từng vị trí và được tính theo giá trị trung bình.

**Tỷ lệ pha loãng:** Sơn sẵn sàng sử dụng sau khi được khuấy trộn đồng nhất.

Nếu có nhu cầu pha loãng, chỉ nên pha tối đa 5% với nước ngọt sạch.

## CHỨNG NHẬN

Chứng nhận xanh - Green Label No. 032-246-3492 Singapore Environment Council  
Chứng nhận hợp qui: QCVN 16:2019/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa và vật liệu xây dựng

Chứng nhận hợp chuẩn: TCVN 8652:2012 - Tiêu chuẩn quốc gia về sơn tường dạng nhũ tương

Chứng nhận hợp qui: QCVN 08:2020/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn hàm lượng chì trong sơn.



# Bảng thông số kỹ thuật

## BẢO QUẢN & SỬ DỤNG

Vận chuyển cẩn thận. Bảo quản sản phẩm nơi khô ráo, thoáng mát, có mái che, ở xa tầm tay của trẻ em. Nhiệt độ bảo quản từ 25°C đến 35°C.

Bảo đảm dùng đúng sơn lót như chỉ dẫn. Nên trét bột trét và để bột trét khô hoàn toàn trước khi sơn.

Khuấy kỹ trước khi sử dụng, nên dùng hết sau khi mở nắp thùng.

Thi công trong khoảng nhiệt độ từ 10°C đến 35°C và độ ẩm tương đối <75%. Nhiệt độ bề mặt phải cao hơn 3°C so với điểm sương của không khí.

## THÔNG TIN AN TOÀN - SỨC KHỎE

Vui lòng đọc và hiểu rõ các biện pháp phòng ngừa trước khi sử dụng.

Tránh xa nguồn nhiệt, tia lửa điện, ngọn lửa trần, bề mặt nóng. Không hút thuốc khi sử dụng sơn.

Mang găng tay, khẩu trang, kính bảo hộ, đồ bảo hộ.

Tránh để sơn để tiếp xúc với da, sơn văng vào mắt, nuốt phải sơn. Đến ngay trung tâm y tế gần nhất để được trợ giúp nếu nuốt phải sơn, sơn văng vào mắt, ...

Không xả thải ra môi trường. Xử lý sơn thải theo đúng quy định về luật môi trường. Xem thêm hướng dẫn trong bảng Thông Tin An Toàn Sản Phẩm.

## QUY CÁCH BAO BÌ

18 lít; 5 lít

## GHI CHÚ

Những thông tin được đưa ra bên trên dựa trên những hiểu biết mới nhất của TOA tại phòng nghiên cứu phát triển, kiểm nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên trong thực tế, sản phẩm có thể được sử dụng trong những điều kiện ngoài tầm kiểm soát của TOA. Nên TOA chỉ có thể đảm bảo chất lượng vốn có của sản phẩm. TOA có quyền thay đổi những thông tin đưa ra trên đây mà không cần thông báo trước.

## CÔNG TY TNHH SƠN TOA VIỆT NAM

Nhà máy: Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp A, Tp. Dĩ An,  
Tỉnh Bình Dương  
ĐT: 0274 3775678 – 3775004      Fax: 0274 3775005  
Website : [www.toagroup.com.vn](http://www.toagroup.com.vn)

## Văn Phòng Chính

Lầu 8, Phòng 8.5 Tòa nhà E-Town 3,  
364 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, Tp. HCM  
ĐT: 028 38131999      Fax: 028 38131113